



Основные свойства

Оптимальная вязкость, хорошая совместимость с различными видами фракционированных наполнителей.

Подходит для большинства видов технологического оборудования (форм, прессов) и широкого диапазона параметров переработки (температура и давление при прессовании, время выдержки и т.д.)

Безопасный и удобный в работе продукт для профессионального применения.

KRAFTBINDER PLIT не содержит органические растворители.

Области применения

KRAFTBINDER PLIT применяется в качестве связующего (клея) при изготовлении штучных и рулонных формованных изделий из резинового и каучукового (ЭПДМ) гранулята (крошки) методом горячего прессования (формования), в том числе листов, матов, плиток, брусчатки, малых архитектурных форм и прочих изделий.

Формованные изделия на основе резиновой или ЭПДМ крошки используются при устройстве сборных упруго-эластичных, травмобезопасных, долговечных и гигиеничных покрытий детских игровых площадок, дорожек, отмошков, для работ по благоустройству жилых и производственных зон, а также в помещениях для содержания домашних и сельскохозяйственных животных.

Гигиеническая характеристика

Получившийся после полного отверждения связующего (клея), полиуретановый эластомер является неотъемлемой частью изделия и отвечает самым высоким критериям гигиенической безопасности для человека и животных. Изделия, изготовленные с применением связующего (клея) KRAFTBINDER PLIT разрешены для эксплуатации на объектах общественного, производственного и коммерческого назначения.

Технические данные

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость жёлтого цвета. Допускается опалесценция.
Массовая доля нелетучих веществ: (при 105+-2°C)	99,0%
Массовая доля изоцианатных групп	9,0+-0,5%
Динамическая вязкость при 23°C	5500+-1000мПа*с
Плотность	31,09+-0,03 г/см
Рекомендованный фракционный рассев крошки	от 1,0 мм до 4,0 мм
Упаковка	215 кг (стальные бочки), 20 кг (металлическое ведро с герметичной крышкой)
Время полимеризации	20 - 30 минут



Меры безопасности

KRAFTBINDER PLIT не содержит легковоспламеняющиеся компоненты.

При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.

Может использоваться только в хорошо вентилируемой зоне с надлежащей местной вытяжкой.

Персонал, работающий со связующим, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками.

Работы с применением связующего производить в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией.

Условия хранения

Срок годности материала - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже +10°C и не выше + 30°C).