


Описание покрытия Крафт Биндер

Полиуретановое бесшовное монолитное покрытие из резиновой крошки РТИ и EPDM, благодаря высокой пористости покрытие на основе связующего и резиновой крошки хорошо пропускает воду и всегда остается сухим.

Гигиеничность и высокая травмобезопасность. Материал широко применяется при устройстве покрытий детских игровых площадок, спортивных покрытий, дорожек, отмоствок и пр.

Фасовка:

Резиновая крошка:	25 кг (мешок)
Полиуретановое связующее:	215 кг (бочка) или 20 кг (банка)
Железоокисный пигмент:	25 кг (мешок)
Скипидар:	10 кг (канистра)
Инструмент:	Лопастной миксер Средства индивидуальной защиты Прикаточные валики и полутерки Тара для смешивания компонентов
Применяется при устройстве:	Покрытия для детских площадок Покрытия для беговых дорожек Покрытие для открытых спортивных площадок Покрытия для теннисных кортов Покрытия зоны бассейнов Покрытия для пешеходных зон И т.д.
Сертификация:	Сертификат соответствия ТУ 2224-001-40314300-2015
Поверхности для нанесения:	Гранитный отсев Асфальт Бетон
Условия укладки:	Минимальная температура нанесения: + 10 °С Максимальная температура нанесения: + 40 °С Оптимальная температура нанесения: + 20 °С Влажность воздуха: ≤ 90% Отсутствие осадков и повышенной влажности
Расход материала на 1м2 при толщине 10мм	



Резиновая крошка:	7 кг
Полиуретановое связующее:	1.5 - 1.6 кг
Порошковый краситель:	0.35 кг
Праймер:	0.15 кг

Подготовка материала Крафт Биндер к работе

Последовательность операций при работе с материалом:	<ol style="list-style-type: none">1.Отмерить по весу составляющие;2.Тщательно перемешать порошковый краситель с резиновой крошкой до получения однородной массы;3.Далее полиуретановое связующее Крафт Биндер медленно добавляется в ёмкость с перемешанными компонентами и тщательно смешивается до получения однородной массы; <p>*Возможно использование специальных строительных смесителей, или ручного миксера.</p>
---	---

Нанесение материала Крафт Биндер

Подготовка грунтовых оснований:	<ul style="list-style-type: none">• Необходимо качественно подготовить дренаж. Данная операция необходима для отвода воды и предотвращения размыва площадки.• При укладке на гранитный отсев, применяется «геотекстиль» на который укладывается готовая смесь.
Подготовка твёрдых оснований:	<p>В случае укладки покрытия Крафт на твёрдые основания, следует убедиться в отсутствии на поверхности «цементного молочка», а так же масложировых отложений.</p> <p>Поверхность необходимо в обязательном порядке прогрунтовать праймером.</p> <p>Праймер наносится валиком.</p>
Приготовление грунтовки:	<p>Для грунтовки поверхности мы предлагаем специализированную грунтовку Kraft Binder Primer.</p> <p>Она позволяет производителям покрытий уйти от создания растворов грунтовки на объекте, и использовать уже готовый, специализированный праймер для бетона, асфальта, дерева, гипса и штукатурки.</p>

	<p>Данный праймер прекрасно зарекомендовал себя на асфальтовых основаниях и обеспечил приемлемый расход от 100 г/м², что позволило снизить себестоимость покрытия, увеличив качество готовой системы.</p> <p>Наносить праймер "PRIMER Kraft Binder" можно меховым валиком с коротким ворсом или безвоздушным распылением.</p> <p>Рабочую смесь наносят на грунтовку после отверждения ее «до отлипа», но не позже чем через 24 часа</p>
Нанесение финишного слоя покрытия:	<p>На больших площадях рекомендуется предварительно установить маяки.</p> <p>Полученная смесь выливается на поверхность толщиной в 1.5 превышающей нужную.</p> <p>Материал разравнивается по поверхности размашистыми затирающими движениями.</p> <p>С помощью прикаточных валиков или полутёрков, материал тщательно уплотняют, достигая необходимой толщины покрытия.</p>
Время высыхания:	<ul style="list-style-type: none"> ♣ Грунтовка – 20 - 30 мин.; ♣ Основное покрытие (пешеходные нагрузки) – 24 ч.; ♣ Основное покрытие (полное высыхание) – 72 ч.;

Гигиеническая характеристика:

После полного отверждения покрытие на основе связующего является абсолютно безопасным и разрешено к эксплуатации на объектах общественного, производственного и коммерческого назначения

Примечание:

Наши данные основываются на исследованиях, проведенных в нашей лаборатории.

Из-за применения различных методов и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в отдельном случае. При выполнении работ необходимо придерживаться соответствующих норм и предписаний.

Во избежание нарушения технологического процесса нанесения, группа компаний ООО «КРАФТ Биндер» предлагает шефмонтаж либо выезд на площадку эксперта.

Коммерческий директор



Изотов К.Ю.